

Акционерное общество Торговый Дом «ОСНОВА»
 443013, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. САМАРА, ВН.Р-Н ОКТЯБРЬСКИЙ, Г.
 САМАРА, МОСКОВСКОЕ Ш, Д. 4 К. 4, ОФИС 406-150ГРН 1135034002146
 ИНН / КПП 5034046820 / 631601001

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА от 01.03.2023 г.

на партию гравия фр.5-20 мм, месторождение «Подгорненское», Борский район Самарской области.

Дата производства: 2023 год

Нормативный документ: ГОСТ 8267-93 «Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия»

Протокол испытания: Протокол №11 испытания гравия от 17 июня 2019г.
 Строительная лаборатория Свидетельство об аккредитации №ИЛ/ЛРИ-01053

УСРЕДНЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ГРАВИЯ фр.5-20

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм	Значения показателей			
			Нормируемые по ГОСТ 8267	Фактические		
1	Насыпная плотность в сухом состоянии	кг/м ³		1550		
2	Истинная плотность	г/см ³		2,62		
3	Содержание пылевидных и глинистых частиц	%	Не более 1	0,6		
4	Содержание глины в комках	%	0,25	Нет		
5	Зерновой состав по массе: 1,25D=25мм D=20мм 0,5(d+D)=12,5 d=5мм	%		№ сит	Остатки	
					Частные	Полные
			До 0,5	25	0	0
			До 10	20	6,76	6,76
				15	34,28	41,04
			От 30 до 60	12,5	18,54	59,58
				10	16,36	75,94
			От 90 до 100	5	22,40	98,34
				<5	1,66	100
6	Содержание зерен пластинчатой и игловатой формы	%	до 10 вкл.	5,3		
7	Группа гравия	%		1		
8	Содержание дробленых зерен гравия	%		9,8		
9	Содержание зерен слабых пород	%	Не более 10	0,3		
10	Потеря массы при испытании	%	До 8 вкл.	4,3		

	гравия			
11	Марка по дробимости гравия			1000
12	Пустотность	%		41,0
13	Водопоглощение	%		0,6
14	Влажность	%		1,0

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Гравий фр.5-20 мм соответствует марке по дробимости М1000 и удовлетворяет требованиям ГОСТ 8267-93 «Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия».

Генеральный директор
АО ТД «ОСНОВА»



Н.Г. Федин