

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА от 01.03.2023 г.

на партию песка речного для строительных работ, добытого с руслового месторождения «Ширяевский-3». Нормативный документ: ГОСТ 32824-2014 «Дороги автомобильные общего пользования».

УСРЕДНЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ПЕСКА РЕЧНОГО

Показатели	Ед. изм	Значение показателей	
		Усредненные результаты испытаний	Норма ГОСТ 32824-2014
1.Содержание зерен крупностью свыше 8 мм	%	0	До 0,5
2.Содержание зерен крупностью 4 мм	%	0	До 10
3.Полный остаток на сите № 0,5	%	2,17	До 20
4.Содержание зерен крупностью менее 0,16 мм	%	4,6	До 14
5.Модуль крупности	мм	1,3	Св.1,3 до 1,8
6.Содержание пылевидных и глинистых частиц	%	0,5	До 5
7.Содержание глины в комках	%	Нет	До,0,5
8.Влажность	%	4	Не норм

Посторонних засоряющих примесей нет.

Содержание органических примесей в песке находится в пределах нормы по ГОСТ 32824-2014 (цвет раствора светлее эталона)

Насыпная плотность песка, отгружаемого со склада в состоянии естественной влажности (в среднем около 3%) при погрузке на автомобили погрузчиками составляет 1,45т/м³.

Коэффициент фильтрации – не менее 5 м/сут.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: В соответствии с ГОСТ 32824-2014 природный песок речной для автомобильных дорог общего пользования соответствует 2 классу по группе «очень мелкий».

Генеральный директор
АО ТД «ОСНОВА»



Н.Г. Федин